

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de

LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

Ranocor TH-2

temporärer Korrosionsschutzfilm für Metalle

Produkt-

beschreibung: ist ein Transportkorrosion und Oberflächenschutzschicht für bis zu 6 Monate.

Anwendung +

Dosierung: Ist zum Tauchen, Sprühen und Pinseln geeignet. Bildet einen wiederablösbaren, grifffesten transparenten Schutzfilm aus.

Einsatzkonzentration : unverdünnt,

Korrosionsschutz nach DIN 50017 : > 20 Zyklen rostfrei.

Filmstärke : ca. 20 my

Trocknungszeit : max. 1,5 Stunden bei 23 °C

Auftrag: sprühen, tauchen, wischen.


Hinweise:

anwendungsfertig
Filmablösung z.B. mit Booster 112 S

Art-Nr.: 1447-xx

Made in Germany

Lieferbare Gebindegrößen: 10, 25, 30 ltr. Kanister, 200 ltr. Faß, 1000 ltr. Container



Aufsprühen



Handreinigung

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. Dieses Merkblatt befreit nicht von eigenen Materialtests.